



Gemeinsam Werte schaffen.

BACHL EPS Trittschall-Dämmrolle (Thermorolle) Tackersystem EPS 040 DES sg

Technische Daten

Trittschalldämmung, Rollbahnen aus Styropor (EPS DES) nach DIN 4108 Teil 10 für **Verkehrslasten bis 5,0 kN/m²** zum Einsatz unter Fußbodenheizungssystemen. Die Dämmrollen mit Selbstklebestreifen und den bekannten Eigenschaften der Trittschalldämmung sind mit einer gitterförmig-bedruckten Bändchengewebe-Folie kaschirt. Dadurch wird die Verlegung der Heizungsrohre wesentlich erleichtert.

Eigenschaften	BACHL EPS Trittschall-Dämmrollen (Thermorolle) Tackersystem EPS 040 DES sg
Qualitätstyp	EPS 040 DES sg
Anwendung nach DIN 4108-10	DES - Trittschalldämmung
Elementgröße	10.000 x 1.000 mm
Plattendicke	15 bis 40 mm
Kantenausbildung	stumpf
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L3-W3-T0-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD(i) ¹ -CP2
Technische Daten	
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)	0,040 W/(mK)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,039 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	20/40
Dimensionsstabilität unter Normalklima (DIN EN 1603)	+/- 0,5 %
Temperaturbeständigkeit	< 80 °C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Dicke [mm]	15-2	20-2	25-2	30-2	35-2	40-2
R-Wert bei 0,040 [m ² K/W] (D)	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000
R _D -Wert bei 0,039 [m ² K/W] (EU)	0,35	0,50	0,60	0,75	0,85	1,00
Dynamische Steifigkeit s' [MN/m ³]	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ (DIN 4109, Bbl. 1, Tab. 17, harter Bodenbelag)	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 28	≥ 28	≥ 28
Zusammendrückbarkeit c [mm]	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2

Hinweise:

Dynamische Steifigkeit:	SD(i)* = dickenabhängig ≥ 15 mm ≤ 30 MN/m ³ ; ≥ 30 mm ≤ 20 MN/m ³ ; ≥ 50 mm ≤ 15 MN/m ³ ;
Zusammendrückbarkeit:	CP2 = 2 mm